



Техническая информация о продукте
СЭВИЛЕН 12306-020
Сополимер этилена с винилацетатом

ОПИСАНИЕ

СЭВИЛЕН 12306-020 – базовая марка сополимера этилена с винилацетатом – представляет собой высокомолекулярное соединение, относящееся к полиолефинам. Сэвилен превосходит полиэтилен по прозрачности и эластичности при низких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

СЭВИЛЕН 12306-020 предназначен для изготовления пленок, листов, труб, медицинских и фармацевтических товаров, профильных изделий.

Свойства	Условия	Методика	Типичные значения*
Реологические			
Показатель текучести расплава	190 °C / 2.16 кг	ГОСТ 11645-73	2 г/10 мин
Физические			
Плотность	20 °C	ГОСТ 15139-69	0.940 г/см ³
Массовая доля винилацетата		ФР.1.31.2019.36017	17 %
Прочность при разрыве		ГОСТ 11262-80	11 МПа
Относительное удлинение при разрыве		ГОСТ 11262-80	700 %
Теплофизические			
Температура размягчения по Вика	10 Н	ГОСТ 15088	66 °C

*Типичные значения; не для составления спецификации.

ПАО «Казаньоргсинтез»
420051, г. Казань, ул. Беломорская, 101
Тел.: 8 (843) 533-9808, 533-9965
Факс: 8 (843) 533-9794
Website: <https://www.kazanorgsintez.ru/>

ООО «Сибур»
Дирекция Базовых Полимеров
117997, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3
Тел.: 8 (495) 777-55-00
E-mail: servicedbp@sibur.ru

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является точной и надежной в соответствии с нашими знаниями на дату публикации. Компания СИБУР не распространяет никаких гарантий и не делает никаких заявлений в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем документе, и не несет ответственности в связи с последствиями её использования или в случае каких-либо опечаток. Наши продукты предназначены для продажи промышленным и коммерческим клиентам. Тестирование наших продуктов с целью определения их пригодности для удовлетворения конкретной цели заказчика является обязанностью клиента. Клиент ответственен также за переработку наших продуктов, надлежащее, безопасное и юридически чистое их использование.

Март, 2022